

Fișă Tehnică – Pardoseală SPC UNIGO Stonewood



Culoare disponibilă: Oak (Stejar)

Dimensiune placă: 1220 mm x 180 mm x 6 mm

Cutie: 8 plăci = 1.7568 mp

Brand: UNIGO ® (Marca Înregistrată a SC INDFLOOR GROUP SRL)

Descriere produs: Pardoseală rigidă SPC (Stone Plastic Composite) destinată spațiilor rezidențiale și comerciale cu cerințe ridicate de durabilitate, stabilitate dimensională și estetică. Miezul extrudat este alcătuit din carbonat de calciu, policlorură de vinil (PVC virgin) și stabilizatori, fiind prevăzut cu strat decorativ de înaltă rezoluție, strat protector de uzură și substrat acustic integrat IXPE.

Domenii de aplicare

Spații rezidențiale · Birouri · Spații comerciale · Unități medicale · Spații educaționale

Specificații generale și dimensiuni


Parametru	Valoare Nominală	Observații
Dimensiuni Placă (L x l)	1220 mm x 180 mm	ISO 24342
Grosime Placă SPC	5,0 mm	Miez rigid SPC
Substrat Acustic Integrat (IXPE)	1,0 mm	Izolator fonic integrat
Grosime Totală Ansamblu	6,0 mm	ISO 24346
Grosime Strat de Uzură	0,50 mm	ISO 24340 (Protecție UV dublă)
Sistem de Îmbinare	Click (Montaj flotant)	Fără lipire
Modalitate de livrare	Cutie	Placă: 1220 mm x 180 mm x 6 mm 8 plăci /cutie (1.7568 m ²)

DETALII ȘI COMENZI:

Tel: 0736-216447 | Email: office@indfloor.ro | Web: www.indfloor.ro



Date Tehnice și Performanțe (EN ISO 10582 / EN 14041)

Simbol	Caracteristică	Metodă de Testare	Cerință Standard	Rezultat Testare
	Clasificare (Clasă de utilizare)	EN ISO 10582	Rezidențial Intens (Clasa 23) / Comercial Intens (Clasa 33)	Conform (Clasa 23 / 33)
 90°	Perpendicularitate	ISO 24342	Latură >400 mm: ≤0,35 mm	Conform (-0,05 ~ +0,05 mm)
	Abatere de la Linia Dreaptă (Rectiliniaritate)	ISO 24342	Abatere ≤0,35 mm	Conform (0,00 ~ +0,05 mm)
	Grosime Totală / Strat Uzură	ISO 24346 / ISO 24340	Valoare nominală: 0,50 mm (toleranță admisă 0,45 – 0,56 mm)	Medie: 0,50 mm
 Bfl-s1	Reacție la Foc și Emisii Fum	EN 13501-1	Clasificare Bfl-s1	Bfl-s1
 H CHO	Emisii de Formaldehidă	EN 717-1	Clasa E1 (Limita detecție 0,080 mg/m³)	Nedetectat (Fără formaldehidă)
	Stabilitate Dimensională la Căldură	ISO 23999	Plăci flotante: ≤ 0,15 %	X: -0,05% / Y: 0,00% (Conform)
	Curbură (Curling)	ISO 23999	Plăci flotante: ≤ 1,0 mm	Curbură finală: 0,0 mm

DETALII ȘI COMENZI:

Tel: 0736-216447 | Email: office@indfloor.ro | Web: www.indfloor.ro



Simbol	Caracteristică	Metodă de Testare	Cerință Standard	Rezultat Testare
	Rezistență la Alunecare	DIN 51130 / AS 4586	Unghi critic > 10°	Clasa R10 (Unghi critic 15,2°)
	Rezistență Chimică	ASTM F925	Fără modificări persistente	Calificativ 0 (Fără modificări)
	Conductivitate Termică	EN 12664 / EN 14041	Compatibil cu încălzirea în pardoseală	0,098 W/(m·K) la 25°C
	Atenuare Zgomot de Impact	EN ISO 717-2 / EN ISO 10140	Reducere zgomot de impact cu substrat IXPE 1,0 mm	$\Delta L_w \approx 18 - 21$ dB (IIC 75 dB pe planșeu beton)
	Indentare Reziduală	ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm	Medie: 0,04 mm
	Rezistență la Decolorare (Lumină)	ISO 105-B02	Nota ≥ 6 (Blue Wool Scale)	Mai bun decât nota 6
	Rezistență Îmbinare Click	ISO 10582 / EN 24335	Uz comercial: $\geq 1,5$ kN/m	Latură lungă: 4,8 kN/m Latură scurtă: 4,1 kN/m
	Efect Scaun cu Rotile (Caster Chair)	ISO 4918 / ISO 10582	25.000 cicluri (fără delaminare sau deteriorare)	Fără deteriorare vizibilă
	Compoziție Miez SPC	Analiză de Laborator	Miez rigid piatră-polimer	~65-70% Carbonat de calciu (CaCO ₃), ~25-30% PVC virgin & stabilizatori

* Fișă tehnică revizuită conform normelor europene de clasificare a pardoselilor LVT/SPC (EN ISO 10582).
UNIGO este marca înregistrată a SC INDFLOOR GROUP SRL.

DETALII ȘI COMENZI:

Tel: 0736-216447 | Email: office@indfloor.ro | Web: www.indfloor.ro

